

Colle minérale

Gamme Baustyl

REF: BAUSTYLE-COLLE



DOMAINE D'APPLICATION

Spécialement conçue pour l'encollage des tablettes de fenêtre et moulures.

MATERIAU

Sables naturels classés et séchés, carbonatés ou siliceux, ciment. Additifs pour améliorer la mise en œuvre, l'adhésion et le pouvoir hydrofuge.

NORMES ET DOCUMENTS TECHNIQUES

Colle C2TE selon DIN EN 12004

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|---|
| Consommation | Grain max : environ 0.7 mm - env. 6 à 8kg/m ² * *à une denture de 6 mm/ 8 mm/ 10 mm |
| Besoin en eau | Entre 2.8 et 3.2 L/ seau |
| Résistance à la pression | ~14,0 N/mm ² |
| Facteur d'absorption d'humidité | w ≤ 0,5 kg/m ² h0,5 |
| Résistance adhésive | ≥ 0,08 N/mm ² |
| Classement au feu | A2 |
| Conductivité thermique | ~ 0,87 W/mK |
| Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur | μ : ≤ 25 |
| Conditionnement | seau de 10Kg |
| Stockage | Au sec, à l'abri de l'humidité, peut être stocké pendant 9 mois |

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

Ne pas appliquer à des températures ambiantes et des températures du bâtiment en dessous de 5°C et au-dessus de 30°C ainsi qu'aux périodes de gel nocturne. Lors de ces périodes, les travaux doivent être à l'abri du gel 24h après la pose.

Nettoyer les outils immédiatement après leur usage. Couvrir les zones exposées (verre, céramique, bois, métal etc.) en les délimitant à l'adhésif avant la mise en œuvre. Respecter les conditions d'utilisation.

MISE EN OEUVRE

- Le mélange se fait avec 2.8 à 3.2 litres d'eau à l'aide d'un agitateur électrique à vitesse lente, jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.
- S'assurer que le support soit propre.
- Lors d'une pose collé : les anciennes peintures et revêtements doivent être éliminés. Un essai de la colle doit être réalisé selon l'annexe1 du cahier des prescriptions techniques d'emploi et de mise en œuvre des systèmes d'ITE par enduit sur polystyrène expansé.
- La tenue des enduits et revêtements en grès cérame ou pâte de verre doit être vérifiée (ils ne doivent pas sonner le creux). Les surfaces doivent être planes. En cas d'écart de planéité du support supérieur à 5mm sous la règle de 2m, un enduit de dressage doit être réalisé conformément au NF DTU26.1.
- Laisser sécher au moins 48h. À l'aide d'un cordeau à tracer, marquer l'emplacement du profilé sur la façade.

CONSIGNES DE SECURITÉ

La colle minérale Baustyl contient de la chaux et du ciment et est donc sujet aux réactions alcalines avec l'humidité.

Marquage de matière dangereuse: Xi irritant Irrite la peau. Danger de lésions sérieuses pour les yeux. Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas aspirer la poussière. Eviter le contact avec la peau. Après le contact avec les yeux rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter le médecin.

Pendant le travail porter des gants de protection et des lunettes de protection / protections du visage appropriés. Après l'ingestion consulter immédiatement un médecin, en montrant l'emballage ou l'étiquette.

Respecter impérativement la fiche de données de sécurité CE.

MISE AUX DÉCHETS

Mettre au recyclage des sacs vidés. Trier les restes en tant que gravats / déchets de chantier.