ITE-SHOP
Par des Pros pour les Pros

# FICHE TECHNIQUE

# Treillis 4x4

**REF : 0161 - CA**
**Certification QB : France n°05 - 23**

## DOMAINE D'APPLICATION

Armature pour les systèmes d'isolation thermiques par l'extérieur.

| Classification | T | Ra | M | E |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 1 | 2 | 2 |

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les spécifications représentent la version interne des normes nationales indiquées entre parenthèses. Ces données correspondent à notre meilleure expérience, toutefois elles sont citées à titre indicatif, et elles doivent être vérifiées par le client, surtout en cas d'usages particuliers. Nous recommandons de communiquer la date de la fiche technique de référence sur le bon de commande, afin que sa mise à jour soit vérifiée.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Dimensions | 2 m |
| Composition | Fibre de verre : env. 82%<br>Traitement anti-alcalin : env. 18% |
| Numéro de fils<br>SP 04/02/10 (UNI EN 1049-2) | Chaîne : 50 ± 1/dm<br>Trame : 19 ± 1/dm |
| Largeur de la maille<br>SP 04/02/11 | Mesurée entre les points moyens des fils : env. 4 x 5,3 mm |
| Poids<br>SP 04/02/12 (ISO 3374) | Grillage écru : 132 g/m² ± 5%<br>Grillage fini : 160 g/m² ± 5% |
| Dimensions (rouleaux) | Largeur 1000 mm / 1100 mm - Longueur 50 m |
| Conditionnement | Largeur 1000 mm : 33 rouleaux / palette (1650m²)<br>Largeur 1100 mm : rouleaux / palette (1815m²) |
| Réaction à la traction<br>SP 04/02/13 (ISO 4606) | Charge de rupture de la chaîne : valeur moyenne 2000 N/5 cm<br>Charge de rupture de la trame : valeur moyenne 2300 N/5 cm<br><br>Allongement de la chaîne et de la trame : 4.5% ± 1 |

**Géo Technic - 13 chemin des tourterelles 31120 Portet-sur-Garonne**
SAS au capital de 100 000€ - SIRET : 532 890 290 00051 - NAF : 4673A